

СИБУР

ТЮМЕНЬГАЗ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПСИБТРАНСГАЗ

(ООО «ЗАПСИБТРАНСГАЗ»)

Начальнику отдела по развитию
бизнеса

ООО «Фторполимерные технологии»

А.В. Шевчук

№ _____
На № _____ от _____

О предоставлении пластичной смазки Томфлон

Уважаемый Александр Владимирович!

В период с 16 февраля 2016 года на объекте ООО «Запсибтрансгаз» станции под тех. номеров 1.23 производилась замена смазки ЦИАТИМ 201 на ТОМФЛОН МЗ 60, за два месяца эксплуатации наливной станции 1.23 со смазкой ТОМФЛОН МЗ 60 ни каких замечаний не выявлено.

06.04.2016г произвели осмотр всех шарнирных соединений станции 1.23 с проверкой состояния смазки визуально, смазка ТОМФЛОН МЗ 60 по консистенции и цвету находится в том же состоянии, что и при ее замене.

11.07.2016г произвели осмотр всех шарнирных соединений станции 1.23 с проверкой состояния смазки визуально, смазка ТОМФЛОН МЗ 60 по консистенции и цвету находится в том же состоянии.

12 сентября 2016г в рамках проведения ТО произвели осмотр всех шарнирных соединений станции 1.23 с проверкой состояния смазки, визуально смазка ТОМФЛОН МЗ 60 по консистенции и цвету находится в том же состоянии, что и при ее замене.

09 декабря 2016г произвели осмотр всех шарнирных соединений станции 1.23 с проверкой состояния смазки, визуально смазка ТОМФЛОН МЗ 60 по консистенции и цвету находится в том же состоянии, что и при ее замене.

13 марта 2017г в рамках проведения ТО произвели осмотр всех шарнирных соединений станции 1.23 с проверкой состояния смазки Визуально смазка ТОМФЛОН МЗ 60 по консистенции стала суше с появлением микротрещин, по цвету находится в том же состоянии, что и при ее замене.

Исп.: И.С. Шевченко (тел.* 41-23)

ОКПО 63380038

тел.: +7 (3466) 49-40-00

Местонахождение: 628616, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 1,

ОГРН 1098603006204

факс: +7 (3466) 49-43-83

Почтовый адрес: 628609, РФ,

ИНН 8603166755

e-mail: G603MG-ZSTG@stg.sibur.ru

Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Нижневартовск «Бизнес-Центр», бокс № 943,

КПП 862450001

Рабочая температура смазки ТОМФЛОН МЗ 60 согласно технических характеристик составляет -60 °С - +110 °С. Температура окружающей среды за время эксплуатации колебалась от -50 °С до +30 °С.

Наблюдения велись с момента замены 16.02.2016г на протяжении целого года до 13.03.2017г.

На протяжении срока наблюдения смазка ТОМФЛОН МЗ 60 показала стабильные характеристики при эксплуатации на поворотных шарнирах наливной станции 1.23, нареканий и замечаний не выявлено.

С уважением,

Главный инженер



О.В. Романов

Исп.: И.С. Шевченко (тел.* 41-23)

ОКПО 63380038

тел.: +7 (3466) 49-40-00

Местонахождение: 628616, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 1,

ОГРН 1098603006204

факс: +7 (3466) 49-43-83

Почтовый адрес: 628609, РФ, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Нижневартовск «Бизнес-Центр», бокс № 943,

ИНН 8603166755

e-mail: G603MG-ZSTG@stg.sibur.ru

КПП 862450001

2